



..... تاریخ:

..... شماره:

..... پیوست:

ATASHPOOYA REFRACTORIES CO. APCO - D180

General Properties

Classification For Dense High Alumina Brick
Raw Material Basis Tabular Alumina
Packaging Pallet
Storage Life (Month) No expiration date

Main Chemical Component (Calcined Basis)

Al ₂ O ₃ (%)	SiO ₂ (%)	Fe ₂ O ₃ (%)
91-93	3.0-5.0	0.1-0.2

Physical & Thermal Properties

Maximum Service Temperatur(°C) 1740
Bulk Density (gr/cm³) 2.8-3.0
Cold Crushing Strength (Kg/cm²) 700-900



تولید کننده فرآورده های نسوز

Factory: #6/1, No. 10th, St., phase3,
Mobarakeh Industrial Area, Isfahan-IRAN
Tel: +9831 52373924-5 & 52373072
Fax: +98 31 52373469 Postal Code: 8486135686

کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی سه راه مبارکه
فاز سوم، خیابان دهم، پلاک ۶/۱
تلفن: ۵۲۳۷۳۰۷۲ و ۵۲۳۷۳۹۲۴ (۰۳۱)
فاکس: ۵۲۳۷۳۴۶۹ (۰۳۱) کد پستی: ۸۴۸۶۱۳۵۶۸۶