



..... تاریخ:

..... شماره:

..... پیوست:

ATASHPOOYA REFRACTORIES CO. APCO - D50

General Properties

Classification Medium Alumina Brick
Raw Material Basis Bauxite – Chamotte
Bond Ceramic
Packaging Pallet
Storage Life(Month) No expiration date

Main Chemical Component

Al ₂ O ₃ (%)	SiO ₂ (%)	Fe ₂ O ₃ (%)	TiO ₂ (%)
47-50	42-45	2.0-3.0	3.5-4.5

Physical & Thermal Properties

Refractory Under Load T05 1330
Bulk Density (gr/cm ³) 2.25-2.35
Cold Crushing Strength (Kg/cm ²) 400-600



Factory: #6/1, No. 10th, St., phase3,
Mobarakeh Industrial Area, Isfahan-IRAN
Tel: +9831 52373924-5 & 52373072
Fax: +98 31 52373469 Postal Code: 8486135686

تولید کننده فرآورده های نسوز

کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی سه راه مبارکه
فاز سوم، خیابان دهم، پلاک ۶/۱
تلفن: ۵۲۳۷۳۰۷۲ و ۵۲۳۷۳۹۲۴ (۰۳۱)
فاکس: ۵۲۳۷۳۴۶۹ (۰۳۱) کد پستی: ۸۴۸۶۱۳۵۶۸۶