



..... تاریخ:

..... شماره:

..... پیوست:

ATASHPOOYA REFRACTORIES CO.

APCO - D55

General Properties

Classification	Medium Alumina Brick
Raw Material Basis	Bauxite – Chamotte
Bond	Ceramic
Packaging	Pallet
Storage Life(Month)	No expiration date

Main Chemical Component

Al ₂ O ₃ (%)	SiO ₂ (%)	Fe ₂ O ₃ (%)	TiO ₂ (%)
52-55	37-40	2.0-3.0	3.5-4.5

Physical & Thermal Properties

Refractory Under Load T05	1330
Bulk Density (gr/cm ³)	2.25-2.35
Cold Crushing Strength (Kg/cm ²)	400-600



تولید کننده فرآورده های نسوز

Factory: #6/1, No. 10th, St., phase3,
Mobarakeh Industrial Area, Isfahan-IRAN
Tel: +9831 52373924-5 & 52373072
Fax: +98 31 52373469 Postal Code: 8486135686

کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی سه راه مبارکه
فاز سوم، خیابان دهم، پلاک ۶/۱
تلفن: ۵۲۳۷۳۰۷۲ و ۵۲۳۷۳۹۲۴ (۰۳۱)
فاکس: ۵۲۳۷۳۴۶۹ (۰۳۱) کد پستی: ۸۴۸۶۱۳۵۶۸۶