



تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

## ATASHPOOYA REFRACTORIES CO. APCO - D60

### General Properties

Classification	.....	Medium Alumina Brick
Raw Material Basis	.....	Bauxite-Chamotte
Bond	.....	Ceramic
Packaging	.....	Pallet
Storage Life (Month)	.....	No expiration date

### Main Chemical Component

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	SiO <sub>2</sub> (%)	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	TiO <sub>2</sub> (%)
57-60	33-36	2.0-3.0	3.0-3.5

### Physical & Thermal Properties

Refractory Under Load T05(°C)	.....	1350
Bulk Density ( gr/cm <sup>3</sup> )	.....	2.3-2.4
Cold Crushing Strength (Kg/cm <sup>2</sup> )	.....	450-600



تولید کننده فرآورده های نسوز

Factory: #6/1, No. 10th, St., phase3,  
Mobarakeh Industrial Area, Isfahan-IRAN  
Tel: +9831 52373924-5 & 52373072  
Fax: +98 31 52373469 Postal Code: 8486135686

کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی سه راه مبارکه  
فاز سوم، خیابان دهم، پلاک ۶/۱  
تلفن: ۵۲۳۷۳۰۷۲ و ۵۲۳۷۳۹۲۴ (۰۳۱)  
فاکس: ۵۲۳۷۳۴۶۹ (۰۳۱) کد پستی: ۸۴۸۶۱۳۵۶۸۶