



..... تاریخ:

..... شماره:

..... پیوست:

ATASHPOOYA REFRACTORIES CO. APCO-90K

General Properties

Classification For Dense High Alumina Brick
 Raw Material Basis Tabular Alumina
 Packaging Pallet
 Storage Life (Month) No expiration date

Main Chemical Component (Calcined Basis)

Al ₂ O ₃ (%)	SiO ₂ (%)	Fe ₂ O ₃ (%)	TiO ₂
88-91	9.0-11.0	0.1-0.4	0.1-0.4

Physical & Thermal Properties

Refractoriness Under Load T05 1600
 Bulk Density (gr/cm³) 2.7-3.0
 Cold Crushing Strength (Kg/cm²) 700-900



تولید کننده فرآورده های نسوز

Factory: #6/1, No. 10th, St., phase3,
 Mobarakeh Industrial Area, Isfahan-IRAN
 Tel: +9831 52373924-5 & 52373072
 Fax: +98 31 52373469 Postal Code: 8486135686

کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی سه راه مبارکه
 فاز سوم، خیابان دهم، پلاک ۶/۱
 تلفن: ۵۲۳۷۳۰۷۲ و ۵۲۳۷۳۹۲۴ - (۰۳۱)
 فاکس: ۵۲۳۷۳۴۶۹ (۰۳۱) کد پستی: ۸۴۸۶۱۳۵۶۸۶